

	规格级别	外观颜色	备注说明	
基本性能	注塑级	透明	标准品级，高的冲击强度和缺口冲击强度，永久防静电原料	
特征	测试方法	测试条件	单位	测试数据
密度	ISO 1183		g/cm ³	1.15
成型收缩率	ISO294-4		%	0.55~0.75
拉伸强度	ISO 527		MPa	45
弯曲强度	ISO178		Mpa	50
溶脂指数	ISO 1133	240°C/5kg	g/10min	14
屈服应力	ISO 527		Mpa	50
表面电阻率	ISO3915-1981		Ω	10 ⁸⁻⁹
摩擦静电电压	ISO3915-1981	23°C	V	<110
IZOD 缺口冲击强度	ISO191-1	23°C /6.4mm -30°C /6.4mm	KJ/m ²	12
热变形温度	ISO 75	1.80MPa 1.82MPa/12.7mm	°C	110
烘料温度	ISO 75		°C	烘料 4-5 小时， 温度：85°C
注塑温度	ISO 75		°C	210°C~230°C