

# 三鑫改性料

性能参数表（临时抽样数据仅供参考，具体性能参数以实际检测为准）

|        |                     |                       |         |
|--------|---------------------|-----------------------|---------|
| 产品型号   | PP-G40本色            |                       |         |
| 拉伸强度   | ASTM D638/ISO 527   | %                     | 320     |
| 断裂伸长率  | ASTM D638/ISO 527   | %                     | 300     |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179   | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | 8       |
| 比重     | ASTM D792/ISO 1183  | g/cm <sup>3</sup>     | 1.2     |
| 熔体流动速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min               | 8-10    |
| 洛氏硬度   | ASTM D785           |                       | 120     |
| 热变形温度  | ASTMD648/ISO 75     | ℃                     | 150     |
| 成型收缩率  | ASTM D955           |                       | 1.3-1.5 |
| 阻燃性    | UL-94               |                       | HB      |
| 最终结论   | /                   | /                     | 合格      |

## 注塑使用技术参考

以200机型为列，仅供参考，在模具正常状态下，具体参数设置以得到最理想产品为准

|      |         |
|------|---------|
| 注塑机型 | 200TH   |
| 平均温度 | 220℃    |
| 溶胶压力 | 30%-65% |
| 溶胶速度 | 35%-55% |
| 注塑压力 | 45%-80% |
| 注射速度 | 35%-55% |
| 保压   | 10%-20% |
| 备压   | 25%-40% |

### 产品存贮

存放干燥通风处，避免阳光直射，勿与污染物堆放，远离火源！