

FA01-BK阻燃料

性能参数表 (临时抽样数据仅供参考, 具体性能参数以实际检测为准)

产品型号	PP-FA01BK		
拉伸强度	ASTM D638/ISO 527	kg/cm ² (MPa)[Lb/in ²]	32
断裂伸长率	ASTM D638/ISO 527	%	120
缺口冲击强度	ASTM D256/ISO 179	kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in	8
比重	ASTM D792/ISO 1183	g/cm ³	0.98
熔体流动速率	ASTM D1238/ISO 1133	g/10min	10
弯曲强度	ASTM D790	2mm/min	52
弯曲模量	ASTM D790	2mm/min	1500
含水率	/	%	0.1
阻燃性	UL-94	2.0mm	V0
最终结论	/	/	合格

注塑使用技术参考

以200机型为列, 仅供参考, 在模具正常状态下, 具体参数设置以得到最理想产品为准

注塑机型	200TH
平均温度	220℃
溶胶压力	30%-65%
溶胶速度	35%-55%
注塑压力	45%-80%
注射速度	35%-55%
保压	10%-20%
备压	25%-40%

产品用途

广泛用于家用电器, 汽车部件, 开关, 面板, 外壳等...

产品存贮

存放干燥通风处, 避免阳光直射, 勿与污染物堆放, 远离火源!