

物性表

名称	PP-GFR008本色
----	-------------

性能检测结果

项目	测试仪器	测试标准	测试条件	国际单位	测试结果
物理性能					
熔体指数	熔体指数仪	GB 3682	230℃. 2. 16kg	g/10min	3
比重	比重仪	GB 1033	23℃	g/cm ³	1.25
机械性能					
弯曲强度	万能拉力试验机	GB 1042	2mm/min	Mpa	75
弯曲模量	万能拉力试验机		2mm/min	Mpa	3800
缺口冲击强度	悬臂梁冲击试验机	GB 1843	3.2mm. 23℃	KJ/cm ²	8
拉伸强度	万能拉力试验机	GB 1040	50mm/min	Mpa	65
断裂伸长率	万能拉力试验机		50mm/min	%	9
热性能					
热变形温度	热变形温度测定仪	GB 1634	0.45MPa. 6.4mm	℃ (0.45MP)	
其它					
阻燃性能	水平垂直燃烧仪	UL-94	0.8mm	Class	V-0
			1.6mm	Class	V-0
收缩率	~	GB 15585	23℃	%	

报告说明	检测数据只对本次材料负责，因天气，模具，温度，压力，注塑工艺，检测设备不同等因素存在一定误差，供参考对比。
------	---