

# 物性表

名称	PP-FR008本色/黑色
----	---------------

## 性能检测结果

项目	测试仪器	测试标准	测试条件	国际单位	测试结果
<b>物理性能</b>					
熔体指数	熔体指数仪	GB 3682	230℃. 2. 16kg	g/10min	8
比重	比重仪	GB 1033	23℃	g/cm <sup>3</sup>	1.08
<b>机械性能</b>					
弯曲强度	万能拉力试验机	GB 1042	2mm/min	Mpa	33
弯曲模量	万能拉力试验机		2mm/min	Mpa	2200
缺口冲击强度	悬臂梁冲击试验机	GB 1843	3. 2mm. 23℃	KJ/cm <sup>2</sup>	8
拉伸强度	万能拉力试验机	GB 1040	50mm/min	Mpa	20. 5
断裂伸长率	万能拉力试验机		50mm/min	%	65
<b>热性能</b>					
热变形温度	热变形温度测定仪	GB 1634	0. 45MPa. 6. 4mm	℃ (0. 45MP)	
<b>其它</b>					
阻燃性能	水平垂直燃烧仪	UL-94	0. 8mm	Class	V-0
			1. 6mm	Class	V-0
收缩率	~	GB 15585	23℃	%	1. 1-1. 4

报告说明	检测数据只对本次材料负责，因天气，模具，温度，压力，注塑工艺，检测设备不同等因素存在一定误差，供参考对比。
------	---