



鼎智 INTELLIGENT TEAM

产品型号：DZ-860DU白防静电

技术说明书

●产品特性

注塑级、成型快、

●应用领域

鞋材、脚轮、手机套、电子产品、拉链头等

典型参数

检验项目 Test Items	测试标准 Test method	检测单位 Test units	检测结果 Test Results
硬度	ISO R 868	Shore	60±2D
比重	ASTM D-792	g/cm ³	1.159
熔融指数值	ISO 1133	g/10min	20.8/2.16KG
DIN磨擦损耗	DIN-53516	mm ³	23.96
撕裂强度	ASTM D-624	kN/m	190.9
抗拉强度	ASTM D-412	kg/cm ²	206.58
断裂总伸长率	ASTM D-412	%	260
100%模量	ASTM D-412	kg/cm ²	158.29
防静电系数			10 ⁸
抗UV/耐黄变	太阳灯300W/50度/24hrs		4.5级
透明性	阶梯试片目视		白色

注：以上表数据均为典型值，不能视为产品标准。

生产工艺：

烘料要求：请在90-100℃条件下干燥3-4小时；

注塑温度：一段185-195度、二段190-210度、三段200-220度。

压力：75-110帕



东莞市鼎智高分子材料有限公司

用户对我司所购买产品亦有责任进行试验，以验证是否适合所适用的工艺、用途和标准。因用户对我公司产品的使用、加工或按照我方技术意见而生产产品，均非我方所能控制。产品的性能可能会因模具设计和机台设计上不同，均会对产品生产有不同程度影响。

以上数据为本公司内部检测中心实测数值，仅供参考。并不保证文档内容适用于所有的、特定的场合或情况，也不保证其作为法律行为的依据。

东莞市鼎智高分子材料有限公司 地址：东莞市黄江镇鸡啼岗太平围街675号1栋101室

网址：<http://www.zytpu.com> 电话：0769-82304560